

Description

Mosaïque vitreuse réalisée à partir de 2 couches de verre fondu, 4 mm en haut et 0,8 mm en bas, avec une feuille d'or certifiée 23,75 Carats entre les deux. Panneaux à utiliser sur les murs et les sols.

Finition

	Brillant	Satin	Mat	Phosphorescent
Gold	X			

Dimensions et Formats

		25	36	50
Mosaïque	Format:	Carré	-	-
	Dimensions:	24,7 x 24,7 mm	-	-
	Tolérance	+/- 0,2 mm	-	-
	Epaisseur:	4,6 mm	-	-
Plaque	Format:	Square	-	-
	Dimensions:	35,8 x 35,8 cm	-	-
	Joint:	1,1 mm	-	-
	Carreaux/Plaque:	14 x 14 unités	-	-
	m ² /Plaque:	0,134 m ²	-	-
	Poids/Plaque:	1,15 kg/plaque	-	-
	Assemblage	1p-Jointpoint	-	-
Conditionnement	Format:	Carton	-	-
	Dimensions boîte:	37 x 37 x 5 cm	-	-
	Plaques/Boîte:	8 unités	-	-
	m ² /Boîte:	1,06 m ²	-	-
	Poids/m ² :	7,3 kg/m ²	-	-

Caractéristiques Techniques

	Normé	Demandé	25	36	50
Absorption d'eau (E)	UNE EN ISO 10545-3	E < 0,5%	E = 0,1%	-	-
Résistance à l'abrasion (PEI)	UNE EN ISO 10545-7	1 à 5	PEI = 2	-	-
Résistance aux taches	UNE EN ISO 10545-14	1 à 5	5-5-5	-	-
Résistance aux rayures (esc. Mohs)	UNE 670101 (Mohs)	1 à 10	4-4-4	-	-
Résistance au gel	UNE EN ISO 10545-12	-	Résistant	-	-
Résistance chimique	UNE EN ISO 10545-13	A, B ou C	Classe A-Résistant	-	-
Résistance choc thermique	UNE EN ISO 10545-13	-	Résistant	-	-
Solidité à la lumière	UNE EN ISO 10545-13	-	Résistant	-	-
Résistance abrasion profonde	UNE EN ISO 10545-13	-	Résistant	-	-

Utilisations

Murs	X	S'applique sur des murs et des plafonds, des intérieurs et des extérieurs, dans des superficies régulières aussi bien qu'irrégulières.
Sols	X	S'applique pour des endroits de transit faible: salles de séjour, chambres, cuisines, salles de bain, tant dans des logements privés que des hôtels. Il est recommandé d'utiliser des références SAFE (antidérapant).
Piscines & Espace bien-être	X	S'applique pour des espaces intérieurs et extérieurs, des sols, des piscines et des zones humides, adaptée au système de chloration saline et résistante aux agents chimiques recommandés pour son entretien.

Système d'Assemblage

Le système JointPoint® exclusif système de d'assemblage par POINTS composé d'un mélange de PVC, de plastifiants et d'additifs, spécialement conçu par Ezarri garantit :

- 92 % de la surface libre pour l'adhérence de la mosaïque
- Économie de 25 % dans le temps d'installation
- Insensible à l'humidité

1 point. JointPoint® : Mosaïque 25x25, Mosaïque 36x36 / 2 points. JointPoint® : Mosaïque 50x50

JointPoint® permet d'obtenir une surface maximale de prise et, par conséquent, d'excellents résultats d'adhérence en évitant des décollements de la mosaïque.

Conditions de Pose

Matériel/surface	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage: Le support doit être exempt de poussière, mousse, peintures... - Stabilité: Il est nécessaire de garantir la stabilité pour pouvoir poser la mosaïque. Il ne peut y avoir aucun décollement. - Humidité: La surface de contact devra être sèche. °C Humidité interne < 3 %. - Planéité: La surface de contact doit être plane. Tolérance < 1,5/1 000 mm
Pose	<ul style="list-style-type: none"> - L'alignement des joints devra être respectée pour maintenir la linéarité. - Sur les parements verticaux, la pose se fera de haut en bas et de gauche à droite. - Dans les piscines, la pose se fera d'abord sur les parois du bassin, après les escaliers ou les rampes et dernièrement le sol du bassin
Adhésif	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recommande uniquement l'utilisation de adhésif époxy de type RG selon la norme UNE 13888. Pour tout autre cas, comme les joints à base de ciment, consulter info@ezarri.com. - Utilisation d'une truelle dentée de 6 mm et sur des surfaces inférieures à 2 m² - Température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, sans pluie et une vitesse du vent <50 km/h. - Temps de prise selon le fabricant.
Joints	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recommande l'utilisation de joints époxy de type RG selon la norme UNE 13888. Pour tout autre cas, comme les joints à base de ciment, consulter info@ezarri.com ou le « Manuel de pose » de mosaïque d'Ezarri. - Conditions ambiantes d'application équivalentes aux conditions d'application de l'adhésif. - Il faudra appliquer la pâte de joint et retirer l'excédent avec une taloche au caoutchouc ou avec une truelle. - Nettoyage avec une éponge spéciale pour joints mouillée et par des mouvements circulaires pour sceller les joints. - Utiliser la taloche éponnée pour le lissage. - Temps de prise selon le fabricant.
Nettoyage final	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recommande l'utilisation de produits de fin de chantier.

Utilisation et entretien

Il est recommandé d'utiliser des détergents habituels pour l'entretien des surfaces habillées en mosaïque. N'utilisez pas de détergents contenant des acides, en particulier ceux contenant de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique. Les détergents alcalins doivent être utilisés avec précaution et rincés rapidement. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits abrasifs ou des jets d'eau à haute pression. Conservez la mosaïque Gold à l'intérieur, à l'abri de la pluie et de l'humidité. Pour toute précision, contactez info@ezarri.com

La mosaïque GOLD a un SENS DE PLACEMENT, avec la feuille de verre de 4 mm en haut et la feuille de 0,8 mm en bas en contact avec l'adhésif. Voir dessin:

